

セメント試験報告書

E第279-1-16号

2021年 5月10日

三重県津市安濃町戸島2510番地
株式会社 安芸砂利 殿

〒510-0834

三重県四日市市ときわ1丁目2番40号

TEL 059-354-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場

承認署名者 試験場場長 伊藤 寛人

2021年 4月 3日付けで持込依頼のあった試験結果は次の通りでした。

1. 品目名* 普通ポルトランドセメント /
2. セメント製造会社名* 太平洋セメント 株式会社 /
3. 出荷基地名* 藤原工場 /
4. 試料採取工場名* 中部太平洋生コン 株式会社 四日市工場 /
5. 試料採取年月日* 2021年 4月 2日 /
6. 試験年月日 2021年 4月 5日 /
7. 試験結果

物理試験 (JIS R 5201:2015)

| 圧縮強さ (N/mm ²) | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| --- | 3日 | 7日 | 28日 |
| --- | 34.1 / | 50.0 / | 66.7 / |
| | ≧12.5 | ≧22.5 | ≧42.5 |

(注) *印は依頼者申請事項

セメント試験報告書

E第279-3-11号

2021年 5月10日

三重県津市安濃町戸島2510番地
株式会社 安芸砂利 殿

〒510-0834

三重県四日市市ときわ1丁目2番40号
TEL 059-354-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター
四日市試験場

承認署名者 試験場場長 伊藤 寛人



2021年 4月 3日付けで持込依頼のあった試験結果は次の通りでした。

1. 品目名* 早強ポルトランドセメント /
2. セメント製造会社名* 太平洋セメント 株式会社 /
3. 出荷基地名* 藤原工場 /
4. 試料採取工場名* 中部太平洋生コン 株式会社 四日市工場 /
5. 試料採取年月日* 2021年 4月 2日 /
6. 試験年月日 2021年 4月 5日 /
7. 試験結果

物理試験 (JIS R 5201:2015)

| 圧縮強さ (N/mm ²) | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 1日 | 3日 | 7日 | 28日 |
| 30.2 / | 51.4 / | 60.9 / | 70.3 / |


≧10.0

≧20.0

≧32.5

≧47.5

(注) *印は依頼者申請事項



セメント試験報告書

E第279-2-15号

2021年 5月10日

三重県津市安濃町戸島2510番地
株式会社 安芸砂利 殿

〒510-0834

三重県四日市市ときわ1丁目2番40号

TEL 059-354-3706

一般社団法人 三重県建設資材試験センター

四日市試験場

承認署名者 試験場場長 伊藤 寛人

伊藤

2021年 4月 3日付けで持込依頼のあった試験結果は次の通りでした。

1. 品目名* 高炉セメントB種 /
2. セメント製造会社名* 太平洋セメント 株式会社 /
3. 出荷基地名* 四日市出荷センター /
4. 試料採取工場名* 中部太平洋生コン 株式会社 四日市工場 /
5. 試料採取年月日* 2021年 4月 2日 /
6. 試験年月日 2021年 4月 5日 /
7. 試験結果

物理試験 (JIS R 5201:2015)

| 圧縮強さ (N/mm ²) | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| --- | 3日 | 7日 | 28日 |
| --- | 24.4 / | 39.1 / | 65.8 / |

≧10.0

≧17.5

≧42.5

(注) *印は依頼者申請事項

適合

