


骨材試験結果一覧

2022年 3月度



項目		骨材の区分		細骨材		粗骨材		ふるい目法			
								通過率 %			
産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域 陸砂 5mm		安濃川流域 陸砂利 25-5		安濃川流域 陸砂利 40-20		ふるい目法 mm	陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20
								40			100
								30			67
試験項目	頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	33
A 表乾密度 g/cm ³	月1回	2.61±0.02	2.62 /	2.64±0.02	2.66 /	2.65±0.02	2.65 /	20		82	14
B 絶乾密度 g/cm ³	月1回	2.50以上	2.59 /	2.50以上	2.64 /	2.50以上	2.63 /	15		58	2
C 吸水率 %	月1回	3.5以下	1.34 /	3.0以下	0.81 /	3.0以下	0.73 /	10	100	30	0
D 粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.20 /	0.25以下	0.23 /	0.25以下	0.20 /	5	100	0	
E 微粒分量 %	月1回	3.0以下	0.8 /	1.0以下	0.1 /	1.0以下	0.1 /	2.5	91	0	
F 有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い /	—	— /	—	— /	1.2	67		
G 塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.001 /	—	— /	—	— /	0.6	42		
H 安定性 %	年1回	10以下	2.2 /	12以下	2.5 /	12以下	5.4 /	0.3	26		
I アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害 /	無害	化学法 無害 /	無害	化学法 無害 /	0.15	9		
								0.075	1		
								粗粒率	2.65 /	6.88 /	7.86 /
								規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20		



備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する
 試験項目F・G・Hについては、2021年8月にサンプリングした試料、
 試験項目Iについては、2021年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である✓
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/>から確認することができる✓

