


骨材試験結果一覧

2022年10月度



項目	骨材の区分		細骨材		粗骨材			通過率 %			
	産地種類粒の範囲等		安濃川流域 陸砂 5mm		安濃川流域 陸砂利 25-5		安濃川流域 陸砂利 40-20	寸法 mm	陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20
								50			100
								40			100
								30			65
								25		100	30
								20		81	11
								15		58	1
								10	100	33	0
								5	100	0	
								2.5	93	0	
								1.2	66		
								0.6	42		
								0.3	25		
								0.15	10		
								0.075	1		
								粗粒率	2.64	6.86	7.89
								規格値	陸砂 : 2.70±0.20 25-5 : 6.90±0.20 40-20 : 7.90±0.20		



備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5 : 40-20を6:4の割合で合成して使用する。
 試験項目F・G・Hについては、2022年8月にサンプリングした試料、
 試験項目Iについては、2022年5月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である。
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/>から確認することができる。

