


# 骨材試験結果一覧

2023年3月度



項目	骨材の区分		細骨材		粗骨材			ふるい目法 mm	ふるい目率		
	産地	種類	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値		試験値	規格値	試験値
			安濃川流域 陸砂 5mm		安濃川流域 陸砂利 25-5		安濃川流域 陸砂利 40-20		陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20
								50			100
								40			100
								30			66
								25		100	32
								20		81	14
								15		56	2
								10	100	32	0
								5	100	0	
								2.5	92	0	
								1.2	65		
								0.6	40		
								0.3	24		
								0.15	9		
								0.075	1		
								粗粒率	2.70	6.87	7.86
								規格値	陸砂 : 2.70±0.20 25-5 : 6.90±0.20 40-20 : 7.90±0.20		



粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5 : 40-20を6:4の割合で合成して使用する。

試験項目F・G・Hについては、2022年8月にサンプリングした試料、試験項目Iについては、2022年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる。

