


# 骨材試験結果一覧

2023年 4月度

(株)安芸砂利



項目	骨材の区分		細骨材		粗骨材			ふるい目 mm	通過率 %		
	産地	種類	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値		試験値	陸砂 5mm	陸砂利 25-5
			安濃川流域		安濃川流域		安濃川流域				
			陸砂		陸砂利		陸砂利				
			5mm		25-5		40-20				
								50			100
								40			100
								30			66
								25		100	32
								20		81	13
								15		58	2
								10	100	29	0
								5	100	0	
								2.5	92	0	
								1.2	66		
								0.6	43		
								0.3	24		
								0.15	9		
								0.075	1		
								粗粒率	2.66	6.90	7.87
								規格値	陸砂 : 2.70±0.20 25-5 : 6.90±0.20 40-20 : 7.90±0.20		



備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5 : 40-20を6:4の割合で合成して使用する。

試験項目F・G・Hについては、2022年8月にサンプリングした試料、試験項目Iについては、2022年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/>から確認することができる。

