

三重建資RC四試 4841 号  
受付 2023年11月01日  
報告 2023年11月10日

三重県津市安濃町戸島225番地

株式会社 安芸砂利 殿

国土交通省中部地方整備局 認知

〒510-0834

三重県四日市市とくまの里2番40号

TEL (059)3706

FAX (059)3736

一般社団法人 三重県建設資材試験センター  
四日市試験場

承認署名者 主任 中村 尚子



## 試験報告書

2023年11月01日付けで依頼のあった骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)の持ち込み試料の試験結果は下記の通りでした。

1, 試料名 ※	砂利 25-5 ✓
2, 産地及び岩種 ※	安濃川流域 花こう岩を主とする。✓
3, 採取場所 ※	株式会社 安芸砂利 砂利工場 ✓
4, 採取日 ※	2023年11月01日 ✓
5, 試験項目	骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法) ✓
6, 試験実施期間	2023年11月09日 ~ 2023年11月10日 ✓
7, 判定結果	無害 ✓

(注)※印は依頼者申請事項

試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 四日市試験場 分析室

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

(1/2)

適合



## 1, 試験結果

試料	繰り返し	アルカリ濃度減少量 Rc (mmol/L)	溶解シリカ量 Sc (mmol/L)	
			吸光光度法	質量法
砂利 25-5	1	51	20	----
	2	48	21	----
	3	50	21	----
	平均値	50✓	21 ✓	----

## 2, 試験方法

JIS A 1145 : 2022 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)による

備考 ; 吸光光度法で使用した測定機器 日立U-3900形分光光度計

## 3, 骨材のアルカリシリカ反応性の判定

骨材のアルカリシリカ反応性の判定は、測定項目における定量値の平均値を用いて行うものとし、次による。

a) 溶解シリカ量 (Sc) が10mmol/L以上で、アルカリ濃度減少量 (Rc) が700mmol/L未満の範囲では、溶解シリカ量 (Sc) がアルカリ濃度減少量 (Rc) 未満となる場合、その骨材を”無害”と判定し、溶解シリカ量 (Sc) がアルカリ濃度減少量 (Rc) 以上となる場合、その骨材を”無害でない”と判定する。

b) 溶解シリカ量 (Sc) が10mmol/L未満で、アルカリ濃度減少量 (Rc) が700mmol/L未満の場合、その骨材を”無害”と判定する。

c) アルカリ濃度減少量 (Rc) が700mmol/L以上の場合は判定しない。

以上